

Ткань ПВХ отличается высокими техническими свойствами:

- высококачественный заменитель кожи,
- стойкий к любым погодным условиям.

Ткань ПВХ мягкая, эластичная, прочная, долговечная, обладает высокой стойкостью к истиранию, устойчивостью к многократному изгибу, легко моется, долго сохраняет свою структуру и цвет. Соответствует экологическим требованиям международного стандарта. Ткань прошла испытания на изготовление спецодежды для защиты работающего от производственных загрязнений, воды и других нетоксичных растворов, кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов, масел и жиров. Ткань ПВХ соответствует физико-механическим и физико-химическим показателям указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели материала - Ед. изм. - Значение

1. Поверхностная плотность ткани верха - г/м² - от 150 до 340
2. Состав покрытия - % - Содержание ПВХ или ПУ от 30 до 70
3. Разрывная нагрузка не менее: - Н - 370/200
4. Прочность к истиранию (для х/б и смешанных тканей), не менее - Циклы - 1500
5. Воздухопроницаемость, не менее - Дм³/м² - 0
6. Усадка, не более: -
 - по основе % 2,0
 - ПО УТКУ % 2,0
7. Водоотталкивание - 100
8. Нефтеотталкивание - Балл - 5
9. Щелочепроницаемость - Мин - II группа щелочепроницаемости
10. Кислопроницаемость - Час - В течение 8 часов на обратной стороне не должны появиться капли кислоты
11. Стойкость покрытия к действию масла, изменений массы, не более - % - +1

